


PRODUCT INFORMATION INFORMATIONS PRODUITS PRODUKTDATEN PRODUCTINFORMATIE			
Level of use Classe d'usage Einstufung Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 - 33	
Total thickness Epaisseur totale Gesamtstärke Totale dikte	EN ISO 24346	6 mm (240 mils)	
Wear layer Couche d'usure Nutzschrift Slijtlaag	EN ISO 24340	0,55 mm (22 mils)	
Wear layer PUR treatment Traitement polyurethane Oberflächenvergütung PUR slijtlaag behandeling			Twinguard®
Total weight g/m² Poids total g/m² Flächengewicht g/m² Totaal gewicht g/m²	EN ISO 23997	8987	
SIZE & PACKING DIMENSIONS & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG FORMAAT & VERPAKKING			
Planks Lames Dielen Planken	EN ISO 24342	20,9 x 149,4 cm (8,23" x 58,82")	
Box planks Boîte de lames Ein Karton Dielen Doos planken	6 pcs/box	1,87 m²/box (20,17 ft²/box)	
TEST RESULTS PERFORMANCES TECHNIQUES TESTERGEBNISSE TESTRESULTATEN			
Inflammability Classement feu Brandverhalten Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1	
Scratch resistance Résistance aux rayures Verschleißverhalten Krasvastheid	EN ISO 660-2	Class T	
Squareness Rectitude Maßstabilität Rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,20 mm	
Straightness Equerrage Maßstabilität Rechthoekigheid	EN ISO 24342a	≤ 0,30 mm	
Slip resistance Glissance Rutschhemmung Antislip	EN 13893	DS	
Slip restraint Résistance au glissement Rutsicherheit Slipweerstand	DIN 51130	R10	
Residual indentation Poinçonnement rémanent Resteindruckverhalten Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Furniture leg resistance Résistance au pied de meuble Möbelschubtest Meubelpoottest	EN ISO 16581	No cracks, no damage	
Curling Incurvation Schüsselung Krulling	EN ISO 23999	≤ 1 mm	
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle Dimensionsstabilität Dimensionele stabiliteit	EN ISO 20326	Norm: ≤ 0,25 % Average result: ≤ 0,05 %	
Thermal resistance R Résistance thermique R Wärmedurchlasswiderstand R Warmteoorlaaatweerstand R	EN 12664	0,016 m².K/W	
Formaldehyde group Classe formaldéhyde Formaldehyd Klassifizierung Formaldehydeklasse	EN 717-1	6	
Acoustic insulation Efficacité acoustique Trittschallverbesserungsmaß Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2	up to 22dB Δ L _{LW} / up to 10dB Δ L _{LIN}	
Castor chair resistance Résistance aux chaises à roulettes Stuhlrollenbeanspruchung Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination	
Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	Very good Très bonSehr gut Zeer goed	
Light fastness Résistance à la lumière Lichtechtheit Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥6	
Underfloor heating Chauffage par le sol Fußbodenheizung Vloerverwarming	EN 12524	Suitable, max 27°C Adapté, max 27°C Geeignet, max 27°C Geschikt, max 27°C	
Maximum allowed ambient and surface temperature (*)		60° C	
Warranty (year) Garantie (ans) Garantie (Jahre) Garantie (jaar)		Lifelong Residential 10 Commercial	

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung. | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.



a division of **ivc**group

Nijverheidslaan 29 ■ 8580 Avelgem ■ Belgium
T +32 [0]56 653 211 ■ F +32 [0]56 653 229
info@moduleo.com ■ www.moduleo.com

(*) see installation instructions, avoid localised hot-spots